

09.04.01

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

JP01/530

REC'D 20 APR 2001

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 1月26日

Eku

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-017337

09/936512

出 願 人

Applicant (s):

大日本印刷株式会社


# PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2001年 3月23日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3023111

【書類名】 特許願

【整理番号】 12278501

【提出日】 平成12年 1月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B29C 59/00

【発明の名称】 エンボス成形方法、およびそのエンボス成形方法に用いるワーク

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 福 田 淳

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 奥 下 正 隆

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 山 田 一 樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 山 下 力 也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

【氏名】 宮 間 洋

【特許出願人】

【識別番号】 000002897

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号

【氏名又は名称】 大日本印刷株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064285

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐 藤 一 雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100091982

【弁理士】

【氏名又は名称】 永 井 浩 之

【選任した代理人】

【識別番号】 100096895

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡 田 淳 平

【選任した代理人】

【識別番号】 100082751

【弁理士】

【氏名又は名称】 黒 瀬 雅 志

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004444

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 エンボス成形方法、およびそのエンボス成形方法に用いるワーク

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の製品部を有するワークのうち製品部外周に対応して設けられた雄型用ビードと、雄型用ビード内側に設けられた成形凸部と、成形凸部と雄型用ビードとの間に設けられた雄型用押え部とを有する雄型と、

雄型用ビードに対応する雌型用ビードと、成形凸部に対応する成形凹部と、雄型用押え部に対応する雌型用押え部とを有する雌型とを備えたエンボス成形装置を用いてワークに対してエンボス成形を施すエンボス成形方法において、

ワークのうち雄型用押え部と雌型用押え部との間に対応する部分に予め切込みを形成する工程と、

ワークに対して雄型と雌型との間でエンボス成形を施す工程と、

を備えたことを特徴とするエンボス成形方法。

【請求項 2】

ワークに切込みを形成する際、エンボス成形時のワークの引込方向と直交する方向に切込みを形成することを特徴とする請求項 1 記載のエンボス成形方法。

【請求項 3】

ワークの切込みは、雄型と雌型の内部で形成されることを特徴とする請求項 1 記載のエンボス成形方法。

【請求項 4】

ワークの切込みは、雄型と雌型の外方で形成されることを特徴とする請求項 1 記載のエンボス成形方法。

【請求項 5】

複数の製品部を有するワークのうち製品部外周に対応して設けられた雄型用ビードと、雄型用ビード内側に設けられた成形凸部と、成形凸部と雄型用ビードとの間に設けられた雄型用押え部とを有する雄型と、

雄型用ビードに対応する雌型用ビードと、成形凸部に対応する成形凹部と、雄

型用押え部に対応する雌型用押え部とを有する雌型とを備えたエンボス成形装置によりエンボス成形されるワークにおいて、

ワークのうち雄型用押え部と雌型用押え部との間に対応する部分に、切込みが形成されていることを特徴とするワーク。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ワークから例えばポリマ電池の外装材等の製品を成形するためのエンボス成形方法、およびそのエンボス成形方法に用いられるワークに関する。

【0002】

【従来の技術】

一般にポリマ電池は、外装材と、外装材内部に収納された電極材および電解質とを備えている。このうち外装材は電極材を収納するためのエンボス部を有し、エンボス部を有する外装材はワークをエンボス成形することにより得られる。

【0003】

外装材を形成するワークは、アルミニウム層を一对のプラスチック層で挟持することにより構成され、エンボス部はエンボス成形装置により形成される。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、外装材はワークに対してエンボス成形装置によりエンボス成形を施すことにより得られる。エンボス成形装置は成形凸部を有する雄型と、成形凹部を有する雌型とからなり、ワークを雄型と雌型との間で挟持してエンボス成形を施す際、ワークは成形凸部により成形凹部内に引込まれる。

【0005】

エンボス部を比較的深く成形するためには、成形凸部の高さおよび成形凹部の深さを大きくする必要があるが、この場合、ワークが雄型と雌型との間で強く挟持されるためワークを成形凹部内に確実に引込むことがむずかしくなり、エンボス部を精度良く形成することができないことがある。

【0006】

本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、ワークに対して比較的深いエンボス部を容易かつ確実に成形することができるエンボス成形方法、およびそのエンボス成形方法に用いるワークを提供することを目的とする。

## 【 0 0 0 7 】

## 【課題を解決するための手段】

本発明は、複数の製品部を有するワークのうち製品部外周に対応して設けられた雄型用ビードと、雄型用ビード内側に設けられた成形凸部と、成形凸部と雄型用ビードとの間に設けられた雄型用押え部とを有する雄型と、雄型用ビードに対応する雌型用ビードと、成形凸部に対応する成形凹部と、雄型用押え部に対応する雌型用押え部とを有する雌型とを備えたエンボス成形装置を用いてワークに対してエンボス成形を施すエンボス成形方法において、ワークのうち雄型用押え部と雌型用押え部との間に対応する部分に予め切込みを形成する工程と、ワークに対して雄型と雌型との間でエンボス成形を施す工程と、を備えたことを特徴とするエンボス成形方法である。

## 【 0 0 0 8 】

本発明は、複数の製品部を有するワークのうち製品部外周に対応して設けられた雄型用ビードと、雄型用ビード内側に設けられた成形凸部と、成形凸部と雄型用ビードとの間に設けられた雄型用押え部とを有する雄型と、雄型用ビードに対応する雌型用ビードと、成形凸部に対応する成形凹部と、雄型用押え部に対応する雌型用押え部とを有する雌型とを備えたエンボス成形装置によりエンボス成形されるワークにおいて、ワークのうち雄型用押え部と雌型用押え部との間に対応する部分に、切込みが形成されていることを特徴とするワークである。

## 【 0 0 0 9 】

本発明によれば、予め切込みが形成されたワークに対して雄型と雌型との間でエンボス成形を施す。この場合、ワークの製品部外周は雄型用ビードと雌型用ビードとの間で挟持されるが、切込みは雄型用押え部と雌型用押え部との間に対応する部分に形成されているので、成形凸部により切込み内側のワークをスムーズに成形凹部内に引込み、ワークにエンボス部を成形することができる。

## 【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。

【0011】

図1乃至図5は本発明の実施の形態を示す図である。

【0012】

まず図4および図5により、ポリマ電池および包装材について説明する。

【0013】

図4に示すように、ポリマ電池1はエンボス部7を有する包装材5と、包装材5のエンボス部7内に収納された電極材2と、エンボス部7内に充てんされた電解質4とを備え、電極材2から延びる一对のタブが包装材5から外方へ突出している。

【0014】

包装材5のエンボス部7は予め形成され、エンボス部7内に電極材2と電解質4を収納し、この包装材5を折曲線6に沿って折曲げ、折曲げられた包装材5同志を接着することによりポリマ電池1が得られる。

【0015】

また包装材5は、アルミ層5aと、アルミ層5aを挟持する基材層5bおよびヒートシール層5cとからなっている。このうち基材層5bはナイロンまたはPETからなっており、またヒートシール層5cはPPまたはPEからなっている。

【0016】

なお包装材5のヒートシール層5cは、折曲線6に沿って包装材5を折曲げた場合に内側に位置して包装材5同志を接着するようになっている。

【0017】

次に図1により、包装材5を作製するためのエンボス成形装置10について説明する。まず包装材5を作製するためのワークWについて説明する。ワークWは上述した包装材5の層構成と同一の層構成を有しており、包装材5となる複数の製品部20、20を有している（図2）。

【0018】

エンボス成形装置 1 0 は雄型 1 5 と、雄型 1 5 との間でワーク W に対してエンボス成形を施す雌型 1 1 とを備えている。

【 0 0 1 9 】

このうち雄型 1 5 はワーク W のうち製品部 2 0、2 0 外周に対応して設けられた雄型用ビード 1 6 と、雄型用ビード 1 6 内側に設けられた雄型用押え部 1 7 とからなり、雄型用押え部 1 7 はワーク W を押圧する押圧面 1 7 a を有している。また雄型用押え部 1 7 には、成形凸部 1 8 が進退自在に設けられている。

【 0 0 2 0 】

一方、雌型 1 1 は雄型用ビード 1 6 に対応して設けられ雄型用ビード 1 6 との間でワーク W を挟持する雌型用ビード 1 2 と、雌型用ビード 1 2 内側に雄型用押え部 1 7 に対応して設けられた雌型用押え部 1 3 とからなり、雌型用押え部 1 3 は雄型用押え部 1 7 の押圧面 1 7 a との間でワーク W を押圧する押圧面 1 3 a を有している。

【 0 0 2 1 】

さらに、雌型 1 1 は雄型 1 5 の成形凸部 1 8 が進入する成形凹部 1 4 を有している。

【 0 0 2 2 】

次にエンボス成形装置 1 0 を用いたエンボス成形方法について説明する。

【 0 0 2 3 】

まずアルミ層 5 a を基材層 5 b とヒートシール層 5 c により挟持してなるワーク W を準備する。

【 0 0 2 4 】

ワーク W は、包装材 5 となる複数の製品部 2 0、2 0 を有しており、各製品部 2 0、2 0 の間には後述のように雄型用ビード 1 6 と雌型用ビード 1 2 とによってビード跡 2 1 が形成されるようになっている。

【 0 0 2 5 】

このようなワーク W の各製品部 2 0 のうち、雄型用押え部 1 7 と雌型用押え部 1 3 との間に対応する部分に一对の切込み 2 2 が形成される。この一对の切り込み 2 2 は、雄型 1 5 と雌型 1 1 の外方（上側）において、カッター 2 5 とカッタ



一台 2 6 により形成される。ここで雄型用押え部 1 7 と雌型用押え部 1 3 との間に対応する部分とは、各製品部 2 0 のうちエンボス部 7 以外のすべての部分をいう。

## 【 0 0 2 6 】

なおカッター 2 5 とカッター受 2 6 を雄型 1 5 と雌型 1 1 の外方に設けることなく、カッター 2 5 を雄型押え部 1 7 に設けカッター受 2 6 を雌型押え部 1 3 に設けてもよい。

## 【 0 0 2 7 】

ワーク W はエンボス成形時に、成形凸部 1 8 により成形凹部 1 4 側へ引込まれるが、一对の切込み 2 2 はこのワーク W の引込方向に直交する方向に形成されている。一对の切込み 2 2 は成形凹部 1 4 を越えて細長状に延びているが（図 2）、この切込み 2 2 をより細い円弧状に形成してもよい（図 3）。

## 【 0 0 2 8 】

また図 2 および図 3 に示すように、一对の切込み 2 2 をワーク W のビード跡 2 1 と平行になるよう設けてもよいが、図 6（a）に示すようにビード跡 2 1 と直交するよう切り込み 2 2 を設けてもよく、さらに図 6（b）に示すようにビード跡 2 1 と平行する切込み 2 2 と直交する切込み 2 2 を両方設けてもよい。

## 【 0 0 2 9 】

ワーク W は、次に雄型 1 5 と雌型 1 1 との間に搬送され、次にワーク W に対して雄型 1 5 と雌型 1 1 が接近し、ワーク W が雄型 1 5 の雄型用ビード 1 6 と雌型 1 1 の雌型用ビード 1 2 との間で挟持され、また雄型用押え部 1 7 と雌型用押え部 1 3 の押圧面 1 7 a， 1 3 a により緩く押圧される。雄型用ビード 1 6 と雌型用ビード 1 2 は、各々表面に凹凸を有しており、ワーク W の製品部 2 0、 2 0 間を堅固に挟持し、ワーク W の一つの製品部 2 0 に対するエンボス成形装置 1 0 によるエンボス成形加工が他の製品部 2 0 に影響を及ぼさないようになっている。このためワーク W の一つの製品部 2 0 に対してエンボス成形を施してエンボス部 7 を成形し、その後ワーク W の他の製品部 2 0 に対してエンボス成形を施しても、すでに成形済の製品部 2 0 のエンボス部 7 が変形したりすることはない。

## 【 0 0 3 0 】

このように雄型用ビード 1 6 と雌型用ビード 1 2 によりワーク W を挟持することにより、ワーク W の製品部 2 0、2 0 間にビード跡 2 1 が形成される。

#### 【 0 0 3 1 】

次に雄型 1 5 の成形凸部 1 8 が雌型 1 1 の成形凹部 1 4 内に進入し、このことによりワーク W が成形凹部 1 4 内に引込まれてエンボス成形が行なわれ、ワーク W の製品部 2 0 にエンボス部 7 が成形される。この場合、ワーク W の製品部 2 0 は雄型用押え部 1 7 と雌型用押え部 1 3 の各々の押圧面 1 7 a、1 3 a により緩やかに押圧される。またワーク W に一对の切込み 2 2 が形成されているので、切込み 2 2 より内側のワーク W は成形凹部 1 4 内へスムーズに引込まれる。すなわちワーク W は雄型用ビード 1 6 と雌型用ビード 1 2 との間で挟持されるが、切込み 2 2 より内側のワーク W は雄型用ビード 1 6 および雌型用ビード 1 2 から比較的自由になっているため、移動が可能となる。

#### 【 0 0 3 2 】

このためワーク W の製品部 2 0 に対するエンボス成形を容易かつ精度良く行なうことができ、ワーク W に対してエンボス部 7 を精度良く形成することができる。

#### 【 0 0 3 3 】

このようにして、ワーク W の各製品部 2 0 にエンボス部 7 を成形した後、ワーク W は各製品部 2 0 のうち一对の切込み 2 2 内側で切断され、包装材 5 が作製される。

#### 【 0 0 3 4 】

以上のように本実施の形態によれば、ワーク W の製品部 2 0 に対してエンボス成形を精度良く行なうことができ、エンボス部 7 を精度良く形成することができる。

#### 【 0 0 3 5 】

##### 【発明の効果】

以上のように本発明によれば、ワークのうち雄型用押え部と雌型用押え部との間に対応する部分に予め切込みが形成されているので、切込み内側のワークをスムーズに成形凹部へ引込むことができ、これによりワークにエンボス部を精度良

く成形することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明によるエンボス成形方法を行なうためのエンボス成形装置を示す図

【図 2】

細長状の切込みを有するワークを示す図

【図 3】

円弧状の切込みを有するワークを示す図

【図 4】

包装材を用いたポリマ電池を示す図

【図 5】

包装材の層構成を示す図

【図 6】


切込みを有するワークの変形例を示す図

【符号の説明】


- 1 ポリマ電池
- 5 包装材
- 10 エンボス成形装置
- 11 雌型
- 12 雌型用ビード
- 13 雌型用押え部
- 14 成形凹部
- 15 雄型
- 16 雄型用ビード
- 17 雄型用押え部
- 18 成形凸部

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図3】





【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ワークに対してエンボス部を精度良く成形することができるエンボス成形方法およびそのワークを提供する。

【解決手段】 ワークWは雄型用ビード16と雄型用押え部17と成形凸部18を有する雄型15と、雌型用ビード12と雌型用押え部13と成形凹部14とを有する雌型11とによりエンボス成形される。ワークWのうち雄型用押え部17と雌型用押え部13との間に対応する部分に、予め一对の切込み22が形成される。ワークWに対して雄型15と雌型11との間でエンボス成形を施すと、ワークWのうち切込み22内側部分がスムーズに成形凹部14内へ引込まれ、精度良くエンボス部7が成形される。

【選択図】 図2



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002897]

1. 変更年月日	1990年 8月27日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
氏 名	大日本印刷株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)